B65541D0000R048 RoHS Pb Free

磁芯形状	PM (P)
特点	Low Temp Coef Low temperature coefficient
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N48
状态	量产体制



	년 <b>4</b>
Size (IEC 62317) AxBxC	P 14/8
其他详细信息	<u>请参照规格书</u>

电气特性			
Core Factor	0.8mm <sup>-1</sup>		
Effective Cross-Sectional Area	25mm²		
Effective Magnetic Path Length	20mm		
Effective Core Volume	500mm³		
AL Value / (nH / N²)	2100 +30, -20%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]			
Air Gap	0 mm		
重量	3. 2g		

	电气特性(材料)	
初始磁导率 μί	2300 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	310 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	170° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]		


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{All specifications}$  are subject to change without notice.

 $5541 \mathrm{D}0000 \mathrm{R}048$  RoHS Pb Free

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.