


铁氧体磁芯

B65691K0000R048

RoHS Pb Free

磁芯形状	PM(P)
特点	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Low Temp Coef</div> Low temperature coefficient <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Telecom</div> For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N48
状态	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> 量产体制



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC P 59/36

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

Core Factor	
Effective Cross-Sectional Area	
Effective Magnetic Path Length	
Effective Core Volume	
AL Value / (nH / N ²)	12500 +30, -20%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	2300 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	310 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	170° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.