B65813D0400A048 RoHS Pb Free

磁芯形状	RM (RM)	
特点	Low Temp Coef Low temperature coefficient  Telecom For Telecommunication	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	N48	
状态	量产体制	



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	RM 10
其他详细信息	请参照规格书

电气特性			
Core Factor	0. 5mm <sup>-1</sup>		
Effective Cross-Sectional Area	83mm²		
Effective Magnetic Path Length	42mm		
Effective Core Volume	3490mm³		
AL Value / (nH / N²)	400 ±3%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]			
Air Gap	0.21mm Nom.		
重量	20. 7g		

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2300 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	310 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	170° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]		


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

 $5813\mathrm{D}0400\mathrm{A}048$  RollS Pb Free

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.