B65819J0315A048 RoHS Pb Free

磁芯形状	RM (RM)	
特点	Low Temp Coef Low temperature coefficient Telecom For Telecommunication	
材料名称	Mn-Zn	
铁氧体材料	N48	
状态	量产体制	



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	RM 7
	请参照规格书

电气特性			
Core Factor	0. 7mm ⁻¹		
Effective Cross-Sectional Area	43mm²		
Effective Magnetic Path Length	30. 4mm		
Effective Core Volume	1310mm³		
AL Value / (nH / N²)	315 ±3%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]			
Air Gap	0.12mm Nom.		
重量	7. 2g		

电气特性(材料)		
初始磁导率 μi	2300 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	310 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	170° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]		


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

5819 J 0315 A 048 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.