

B65843A0063A057 RoHS Pb Free

磁芯形状	EP (EP)
特点	Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T57
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	EP 13
其他详细信息	请参照规格书

电气特性			
Core Factor	1. 24mm ⁻¹		
Effective Cross-Sectional Area	19. 5mm²		
Effective Magnetic Path Length	24. 2mm		
Effective Core Volume	472mm³		
AL Value / (nH / N²)	63 ±3%		
铁心损耗 / (W / set) [Max.]			
Air Gap	0. 38mm Nom.		
重量	4.5g		

	电气特性(材料)	
初始磁导率 μί	4000 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	270 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	140° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]		


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

B65843A0063A057

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.