


磁芯形状	EP(EP)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T38
状态	量产体制



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC EP 13

其他详细信息 [请参照规格书](#)


电气特性

Core Factor	1.24mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	19.5mm ²
Effective Magnetic Path Length	24.2mm
Effective Core Volume	472mm ³
AL Value / (nH / N ²)	250 ±5%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.10mm Nom.
重量	4.5g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	10000 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	260 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	130° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

Associated Images



! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.