B65857C0000Y038 RoHS Pb Free

磁芯形状	EP (EPX)
特点	Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T38
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	EPX 9/9
其他详细信息	请参照规格书

电	气特性
Core Factor	1.09mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	17. 5mm²
Effective Magnetic Path Length	19mm
Effective Core Volume	333mm³
AL Value / (nH / N²)	8000 +40, -30%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	3g

电气特性(材料)			
初始磁导率 μi	10000 Nom.		
饱和磁通密度 Bs / mT	260 (100° C)		
居里温度 Tc [Min.]	130° C		
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]			


<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.

B65857C0000Y038 RoHS Pb Free

## Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>!\ \</sup>mbox{\em All}$  specifications are subject to change without notice.