


磁芯形状	EP (EPX)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T57
状态	量产体制



### 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC EPX 10

其他详细信息 [请参照规格书](#)

### 电气特性

Core Factor	1.37mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	15.9mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	21.7mm
Effective Core Volume	345mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	200 ±6%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.10mm Nom.
重量	2.8g

### 电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	4000 Nom.
饱和磁通密度 $B_s$ / mT	270 (100° C)
居里温度 $T_c$ [Min.]	140° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	

## Associated Images

