B66413G0000X197

磁芯形状	E (EFD)
特点	Low Loss
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N97
状态	量产体制



	尺寸
Size (IEC 62317) AxBxC	EFD 15/8/5
其他详细信息	请参照规格书

电气特性		
Core Factor	2. 27mm ⁻¹	
Effective Cross-Sectional Area	15mm²	
Effective Magnetic Path Length	34mm	
Effective Core Volume	510mm³	
AL Value / (nH / N²)	820 +30, -20%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	0.23 (200mT, 100kHz, 100° C)	
Air Gap	O mm	
重量	2. 8g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μί	2300 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	410 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	230° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	300	


[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{! \ \}mbox{All specifications}$ are subject to change without notice.

34136000000197 RoHS Pb Free

Associated Images



[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $^{!\ \}mbox{\em All}$ specifications are subject to change without notice.