


# 铁氧体磁芯

H5C3ER11/5-Z

RoHS Pb Free

磁芯形状	平面磁心 (ER)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	H5C3
状态	量产体制



## 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

其他详细信息 [请参照目录](#)

## 电气特性

Core Factor	1.24mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	11.9mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	14.7mm
Effective Core Volume	175mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	1g

## 电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	15000 ± 30%
饱和磁通密度 $B_s$ / mT	360 (1194A/m, 25° C)
居里温度 $T_c$ [Min.]	105° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	