

铁氧体磁芯

L8F

RID3x5x5H1.2 (EMC)

RoHS Pb Free

磁芯形状	EMC对策用 (RID/眼镜形)
特点	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; color: white; background-color: #c00000;">General</div> For general purpose <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; color: white; background-color: #660066;">EMI</div> EMI
材料名称	Ni-Zn
铁氧体材料	L8F
状态	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; color: white; background-color: #800080;">⚠</div> 量产体制 (新设计非推荐)



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

其他详细信息 [请参照停止生产目录](#)

电气特性

Core Factor

Effective Cross-Sectional Area

Effective Magnetic Path Length

Effective Core Volume

AL Value / (nH / N²)

铁心损耗 / (W / set) [Max.]

Air Gap 0 mm

重量

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i 1500 ± 25%

饱和磁通密度 B_s / mT 320 (1600A/m)

居里温度 T_c [Min.] 130° C

铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]