


磁芯形状	E(EI)
特点	<b>Low Loss</b> Low Loss
	<b>Sw Power</b> For Switching Power Supplies
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	PC47
状态	量产体制



### 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

 其他详细信息 [请参照目录](#)

### 电气特性

Core Factor	0.52mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	148mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	77mm
Effective Core Volume	11400mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	4860 ± 25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	3.7 (200mT, 100kHz, 100° C)
Air Gap	0 mm
重量	60g

### 电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	2500 ± 25%
饱和磁通密度 $B_s$ / mT	420 (1194A/m, 100° C)
居里温度 $T_c$ [Min.]	230° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	250

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.