

# 铁氧体磁芯

R (H20H)

RoHS Pb Free

磁芯形状	DR/FT/P(R)
特点	High Bs High Bs
材料名称	Ni-Zn
铁氧体材料	L20H
状态	量产体制(新设计非推荐)



## 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

其他详细信息 [请参照停止生产目录](#)

## 电气特性

Core Factor

Effective Cross-Sectional Area

Effective Magnetic Path Length

Effective Core Volume

AL Value / (nH / N<sup>2</sup>)

铁心损耗 / (W / set) [Max.]

Air Gap 0 mm

重量

## 电气特性 (材料)

初始磁导率  $\mu_i$  400 ± 25%

饱和磁通密度  $B_s$  / mT 480 (4000A/m)

居里温度  $T_c$  [Min.] 300 ° C

铁心损耗 / (kW / m<sup>3</sup>) [Max.]